



COOL-TOP ARKYX®

FICHA TÉCNICA COOL-TOP ARKYX®

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Cool Top® es un producto diseñado exclusivamente para el revestimiento del perímetro de las albercas y los pasillos en general, que al aplicarlo, le ayuda a obtener una superficie en la cual se reduzca significativamente la temperatura del concreto al estar expuesto al sol y sobre todo, dándole la estética y diseño deseado.

Cool Top® le ayudará a obtener una superficie agradable al tacto en los días de sol, gracias a sus componentes también obtendrá seguridad al reducir el riesgo de resbalar al salir de la alberca gracias a su acabado antiderrapante. Con una variedad de colores, usted obtendrá un acabado estético que podrá incluir en el diseño de su alberca, así como en áreas de jardín o pasillos donde tenga tráfico y presencia de agua.

APLICACIÓN Y USO

Para aplicar este recubrimiento especial para áreas alrededor de albercas y pasillos, tenemos dos casos:

- ◇ **Caso 1. Piso Nuevo:** Cuando se acaba de fabricar o colar el piso o pasillo alrededor de una alberca o alguna banqueta que se requiera. Después de cimbrar se procede a él colado tradicional de dicha área, se reglea, se le da una pasada con la tabla y o herramienta de avión (flota de magnesio) etc...y cuando este en el estado plástico con inclinación a punto de fraguar, se tomara la cubeta de **Cool-Top®**, al destapar la cubeta se tomara un taladro con agitador y se le agregara agua (entre 7 a 10 litros por cada 20kg aprox.), checar que tenga una consistencia pastosa pero con fluidez, tomando en cuenta norma ASTM.C-266 y de inmediato usando un brochón o una tirolesa se salpicara cubriendo el área de una manera uniforme y pareja, posteriormente de 5 a 20min ya que tenga una cierta dureza el **Cool-Top®** aplicado, se le pasara con una llana metálica, aplicándola para que quede una textura tipo "planchada".

RECOMENDACIÓN

Queremos expresar que para el óptimo manejo y conocimiento de nuestro producto es la experiencia por eso se le recomienda, hacer una pequeña prueba en una área donde nadie le afecte y con ello tendrá el aplicador el control de varios factores importantes como la temperatura, tipo de cemento y agregados que se usara en su colado (piso), aire, tipo de acabado y color etc...ya designado el lugar se cimbrara un área de un metro cuadrado este se colara con el concreto semejante a usar en su proyecto (no menor fc'200kg/cm²), y se procederá a aplicar el **Cool-Top®** según lo ya descrito anteriormente.





COOL-TOP ARKYX®

FICHA TÉCNICA COOL-TOP ARKYX®

◇ **Caso 2. Piso Deteriorado:** Cuando el área de pisos de concreto o banquetas sean ya existentes, se considera que la superficie estará libre de polvo, mugre, suciedad, aceites, manchas, cal, salitre, hielo etc. (manejamos productos de desengrasante, limpiadores para cada superficie).

a) Primer: En proporción de 10 Lt. de agua potable, se mezclara con 1Lt. de aditivo **Micro-Arlyx®** , y aplicarlo con una brocha o rodillo sobre el piso o área a aplicar.

b) Recubrimiento de Cool-Top: Inmediatamente de aplicar el primer, se aplicara la siguiente mezcla de una cubeta **Cool-Top®** y un galón de **Micro-Arlyx® Líquido**, junto con el agua potable necesaria para su pastosidad mezclándola con taladro y su agitador hasta lograr una viscosidad pastosa de nuestra mezcla, salpicando el área con un brochón, cubriendo parejo y uniforme posteriormente, ya que pasen unos minutos y que tenga una cierta dureza el **Cool-Top®** aplicado, se le pasara con una llana metálica, aplicándola para que quede una textura tipo “planchada”.

*Nota importante no se aplique **Micro-Arlyx® Líquido**, si no se va aplicar la mezcla de **Cool-Top®** , por lo tanto se deberá de aplicar la mezcla **Cool-Top®** solo en áreas donde este aplicado el aditivo, paralelamente la mezcla **Cool-Top®** deberá de estar preparada y lista y aplicarse antes de que el aditivo se plastifique.

*Los tiempos mencionados anteriormente, varían dependiendo del clima y temperaturas del lugar.

RECOMENDACIONES

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Se recomienda hacer una muestra antes de aplicarlo. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores, ya seco aplicar Sellador: **Sealer-Pool Arkyx®**.

Presentación	Rendimiento
Cubeta(25kg)	10-14m2

**Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma*

**Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*





COOL-TOP ARKYX®

FICHA TÉCNICA COOL-TOP ARKYX®

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.





HDS

FTCT150617E

COOL-TOP ARKYX®

FICHA TÉCNICA COOL-TOP ARKYX®

DATOS TECNICOS

*Rendimiento: Aprox. 2.5-10m2 en un rango no mayor ¼"-> ni menor a 1/16" *El Rendimiento dependerá del tipo de superficie. *Se recomienda hacer una muestra antes de aplicación.

*Aspecto y tacto: Polvo de color

*Resistencia: Excelente

*Mezclado con agua: A proporción sin exceso, mezcla pastosa

*Flameable: No

*Norma de Fraguado: ASTM C-807

*Presentación: Cubeta 25kg

*Colores Convencionales: Amplia gama de colores (Ver más en: Catalogo Cool-Top Arkyx® www.arkyx.com)

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com | www.arkyx.com





COOL-TOP ARKYX®

Catalogo



BEIGE SAND



FLORAL PINK



CONCHA NACAR
CREAM



CHOCOLAT SUMMER



GREY WINTER

**Colores aproximados*